



M77

Soft Light Putty

DEFINICIÓN

Masilla universal de poliéster ligera, con bajo peso específico, buena consistencia, gran poder de adherencia y un acabado superior. Esta masilla puede usarse en diversas superficies como metal galvanizado, aluminio y piezas de fibra de vidrio.

DATOS FÍSICOS

Naturaleza	Poliéster insaturado
Peso específico	1,25 kg/l 20°C
Color	Blanco
VOC	11 gr/l Mezcla

COMPONENTES

PBO	Endurecedor
-----	-------------

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

		Acero	Poliéster UP-GFK	Aluminio	Galvanizado
Lijado	P80	Ok	Ok	Ok	Ok
	P150	Ok	Ok	Ok	Ok
Desengrasar	AD20	Ok	Ok	Ok	Ok

*Se puede aplicar sobre acero o poliéster

*Cuando se requiera la máxima protección, aplique sobre la imprimación epoxi

*No aplicar sobre acabados termoplásticos ni Wash primers.

TIEMPOS DE SECADO

	Proporción de mezcla	Vida útil	Tiempo de secado	IR		Órbita	Superficie pequeña	Gran superficie
				Hora	Distancia			
10°C	100:2	9'	30'	5 minutos	80 cm	INICIAL	7-5 mm	P120
20°C		4,5'	20'					
30°C		2,5'	15'	TMAX		FINAL	5 - 3 mm	P220
				80°C				



M77

Soft Light Putty

OBSERVACIONES

Evite un exceso de catalizador. Mézclalo bien. Se debe aislar antes de aplicar el acabado. A temperaturas inferiores a +5 °C, los rellenos de poliéster no se endurecen. Si es necesario, el barniz se puede pulir, una vez que el área se haya enfriado por completo.

LIMPIEZA DE EQUIPOS

Limpie las espátulas con disolvente limpiador antes de que el producto se endurezca.

SEGURIDAD

Siga las instrucciones de la etiqueta del producto. Para obtener más información, consulte la Hoja de Datos de Seguridad. Cumplir con el Reglamento Estatutario Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y Eliminación de Residuos.

ALMACENAMIENTO

Almacene el producto en un lugar ventilado lejos de la exposición directa a la luz solar. Mantener entre +5°C y +30°C.

SHELF LIFE

Un año en embalaje original sin abrir.